

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DURCA S

Endurecedor y consolidante antipolvo

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DURCA S es un líquido transparente amarillento con base en silicatos modificados, capaces de penetrar en las superficies cementicias, rellenando los poros y capilares con una sustancia insoluble que las protege, preserva y fortalece.

USOS

DURCA S puede ser usado sólo por profesionales experimentados.

- Tratamiento endurecedor y antipolvo en pisos de hormigón, almacenes, fábricas, muelles de carga, industrias, pisos deportivos, etc.
- Protección frente al ataque de productos químicos en diversas industrias, químicas, farmacéuticas, lácteas, laboratorios, etc.
- Consolidación y endurecimiento de piedras blandas, tipo areniscas.
- Tratamiento de revoques antiguos o de poca consistencia.

- Tratamiento de zonas húmedas, que no estén sometidas a presión hidráulica.
- Sellado de poros y capilares de materiales cementicios.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aumenta la dureza superficial, le aporta mayor resistencia al desgaste y evita el desprendimiento de polvo sin alterar el aspecto superficial.
- Aumenta la resistencia a productos agresivos del hormigón.
- Resiste ácido único, láctico, azúcares, jugos de fruta, aguas aciduladas, aceites minerales, grasas vegetales, etc.
- Consolida revoques y capas de revestido degradadas y con poca resistencia.
- Elimina humedades en superficies no sometidas a presión hidrostática.
- Fácil de aplicar.
- Inodoro.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidón de 6 kg ▪ Bidón de 25 kg
Apariencia / Color	Líquido / Amarillo pálido
Vida en el recipiente	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
Densidad	~ 1,1 – 1,3 kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	250 gr/m ² (en aplicación de 3 manos).
Producto Aplicado Listo para su Uso	Agitar previamente a su uso.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No usar sobre superficies previamente tratadas con agentes de curado o asfaltos hasta haber eliminado completamente dichas capas.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

Las superficies a tratar deben estar sanas, firmes, limpias y libres de pinturas o sustancias extrañas.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Si el soporte requiere de limpieza, se debe hacer por métodos mecánicos (barrido, cepillado o escarificado) para remover capas contaminadas.

MEZCLADO

Agitar de forma enérgica previamente a su uso.

APLICACIÓN

Para tratamiento de pisos, se recomienda la aplicación de tres manos espaciadas al menos 24 horas entre cada una. Previo a la aplicación de cada mano se debe limpiar la superficie con agua y cepillo.

1ª mano: 1 parte de DURCA S en 3 partes de agua.

2ª mano: 1 parte de DURCA S en 2 partes de agua.

3ª mano: 1 parte de DURCA S en 1 parte de agua.

Una vez seca la aplicación de cada día, el piso es transitable.

Se puede hacer aplicaciones nocturnas o de fin de semana.

Para la consolidación de piedras y revoques, así como en tratamientos húmedos, puede aplicarse en una o varias manos, puro o diluido.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con agua y jabón.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto

puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

DURCA S
Enero 2022, Versión 01.01
020815010110000013