



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESENCOFRANTE 2000

Desmoldante universal concentrado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DESENCOFRANTE 2000 es un desmoldante elaborado a partir de derivados del petróleo, con incorporación de aditivos que lo vuelven fácilmente emulsionable al agua.

USOS

- Todo tipo de encofrados para hormigón (metal, fenólica, madera, etc.).
- Moldes para prefabricados.
- Hormigones que requieran una buena apariencia final.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Forma una capa que impide la adherencia del hormigón a los moldes.
- Gran facilidad de desencofrado.
- No penetra en el hormigón.
- No altera el color ni el aspecto del hormigón.
- No oxida los encofrados metálicos.
- Protege los moldes y facilita su limpieza.
- Inodoro.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 L▪ 5 L▪ 20 L▪ 200 L
Apariencia / Color	Líquido / Marrón claro
Vida en el recipiente	24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales, bien cerrados, en un lugar fresco y seco.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en los envases originales, bien cerrados, en un lugar fresco y seco. Proteger de la exposición solar directa y las heladas.
Densidad en volumen	~ 0,85 a 1 Kg/L
Consumo	<ul style="list-style-type: none">▪ Sobre madera: 1 litro para 5 a 15 m².▪ Sobre laminados fenólicos: 1 litro para 35 a 45 m².▪ Sobre metal: 1 litro para 40 a 60 m².

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información fí-

sica, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

Los encofrados a tratar con DESENCOFRANTE 2000 deben estar completamente secos y libres de polvo. Para maderas altamente absorbentes se recomienda dar una primera mano de aceite neutro y limpio, de manera a proteger las mismas y reducir el consumo.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Se recomienda limpiar los encofrados mediante procedimientos mecánicos.

MEZCLADO

Usar puro o diluido en agua. Para un óptimo desempeño y acabado superficial no se recomienda sobrepasar la proporción 1:3 (DESENCOFRANTE 2000 : Agua).

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

DESENCOFRANTE 2000 se aplica con trapo, estopa o pulverizador. Los mejores resultados y consumos se obtienen con pulverizador. Agitar o revolver vigorosamente el producto diluido antes de cada aplicación, sobre todo si la dilución es alta. Mantener siempre la homogeneidad del líquido mediante la agitación. La aplicación deberá ser uniforme y en una lámina delgada. Dejar secar un tiempo prudente antes de verter el hormigón para que el producto se impregne al molde hasta tener una superficie relativamente seca pero resbalosa al tacto. Se deberán evitar los charcos y excesos de DESENCOFRANTE 2000, especialmente donde se requiera la adherencia del hormigón a otros elementos.

Para guardar o almacenar los moldes, pueden pintarse con DESENCOFRANTE 2000 y previo a su uso, limpiarlos y aplicar una nueva capa de DESENCOFRANTE 2000.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com