



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaInject®-304 SL

Anteriormente TPH.® VARIOTITE Retardante / retardador para SikaInject®-304 DE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaInject®-304 SL ("slow") es un retardante; una parte adicional para la resina acrilato de 3 componentes SikaInject®-304 DE.

USOS

SikaInject®-304 SL puede ser usado sólo por profesionales experimentados.

Ajusta tiempos de reacción más largos de SikaInject®-304 DE

Un mayor tiempo de vida en la mezcla es útil cuando se requiere una penetración extendida, por ejemplo, en suelos arenosos o en consolidación.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

No clasificado como peligroso según el reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	1 kg.
Color	transparente, líquido
Vida en el recipiente	12 meses en su envase original.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un ambiente seco, entre 15-25 °C, protegido del calor, frío y luz solar directa.
Densidad	~ 1.0 kg/l (DIN EN ISO 3675)
Viscosidad	~1 mPas (DIN EN ISO 2555)

Reaction time

SikaInject®-304 DE + SikaInject®-304 SL (1 kg)

Temp.	Potlife (min:s)		
30°C	18:30	09:00	06:30
25°C	24:00	14:00	09:30
20°C	32:30	20:00	12:30
15°C	47:30	36:30	22:00
10°C	74:30	40:30	26:00
5°C	90:00	72:30	38:00
	400 g	600 g	800 g

Dosificación del componente B (sal) en agua

**Referido a 20 kg del componente A1 y 0,5 kg del componente A2.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoramiento sobre el manejo seguro, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) más recientes, que contienen datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

MEZCLADO

Vacíe el retardador SikaInject®-304 SL (1 kg) en un bidón de 20 L junto con **SikaInject®-304 DE** parte B (sal) y complete con agua.

La cantidad de esta mezcla debe ser igual a la cantidad del componente A (parte A1 20 kg + parte A2 0,5 kg). Mezcle agua, sal y retardador durante al menos 3 minutos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.

Asunción – Paraguay

Tel./Fax.: +595-21-289-6000

pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

SikaInject®-304 SL

Julio 2026, Versión 01.01

020707020030000019

SikaInject-304SL-es-PY-(07-2026)-1-1.pdf