



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Klaukol Porcellanato Interior

Adhesivo para la colocación de pocellanatos y piezas de baja absorción hasta 100x100cm.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Klaukol Porcellanato Interior es un adhesivo cementicio, en base a ligantes hidráulicos y arena de granulometría controlada. Se presenta en forma de polvo pronto para mezclar con agua y usar. Se aplica en capa delgada por simple o doble encolado, según el caso.

USOS

Interior

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Uso interior
- Mejor trabajabilidad
- Excelente nivelación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	bolsa de 20Kg
Vida en el recipiente	12 meses a partir de su fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Se recomienda preparar una mezcla de Klaukol Porcellanato Interior con aproximadamente 3,8 a 4 litros de agua por cada bolsa de 20 kg de adhesivo.			
	TAMAÑO DE LA PIEZA	LLANA RECOMENDADA	CONSUMO	RENDIMIENTO POR BOLSA
	Hasta 20x20cm	8x8mm	4 Kg/m ²	5 m ²
	Hasta 30x30cm	10x10mm	5 Kg/m ²	4 m ²
	Mayor a 30x30cm	12x12mm	6 Kg/m ²	3 m ²

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

USOS

Aunque las recomendaciones descriptas en el presente envase corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para tal fin. Para mayor información, solicite la cartilla técnica del producto.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

ATENCIÓN.

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.

PREVENCIÓN:

Usar guantes de nitrilo con soporte textil, ropa de trabajo manga larga, gafas protectoras para la preparación y utilización del producto final. Respirador anti-partículas para la preparación del producto.

EN CASO DE INGESTIÓN:

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua, no inducir al vómito. Acudir inmediatamente al hospital, llevar el envase del producto o la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) al médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Retirar la ropa contaminada. Lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón, y enjuagar con abundante agua. Un contacto prolongado puede causar irritación, en este caso, concurrir al médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados, moviendo los ojos en todas las direcciones eliminando el producto. Concurrir al oftalmólogo.

EN CASO DE INHALACIÓN:

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.

ELIMINAR EL CONTENIDO / RECIPIENTE:

Sustancias o preparado: No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua. Eliminar conforme a la regulación nacional. Envases contaminados: Eliminar según disposiciones locales.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Asegurarse de que el sustrato esté libre de polvo, charcos de agua, residuos o cualquier agente que impida la correcta aplicación del producto.

MEZCLADO

Se prepara en balde de albañil, colocando primero el agua y luego el adhesivo. Se recomienda preparar una mezcla de Klaukol Porce-

llanato Interior con aproximadamente 3,8 a 4 litros de agua por cada bolsa de 20 kg de adhesivo, mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. En el caso que se forme con el tiempo una película superficial seca de adhesivo ya preparado, se sugiere retirar esta capa para evitar la formación de grumos en el reempastado.

APLICACIÓN

Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la llana que se debe emplear. En la elección de llana el principio general es elegir una que permita lograr cubrir el reverso del revestimiento en no menos del 80 % de su superficie. Recomendamos llanas dentadas de ángulo recto con dientes y espacios entre los mismos con las medidas que se indican en la tabla de consumo. Si la placa no cuenta con buena planimetría, realizar la colocación del adhesivo en el reverso de la pieza al igual si la pieza es mayor a 30 x 30 cm, es decir realizar la técnica del doble encolado aplicando 2 kg/m² al consumo estimado.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS

No es necesario humedecer las piezas antes de colocar; sólo en el caso que éstos se encuentren sucios o con polvo, es aconsejable lavar con agua limpia. Con una temperatura de 20° C y humedad normal, la colocación de los porcellanatos debe concluir en un lapso de 10 a 15 minutos, contados a partir de la aplicación indicada. En condiciones climáticas no favorables (fuerte sol, viento, altas temperaturas o soportes muy absorbentes), se puede reducir este tiempo drásticamente a unos pocos minutos.

Humedecer el soporte antes de aplicar el adhesivo ayuda a prolongar el tiempo disponible para la colocación. Tener presente respetar las juntas de dilatación estructurales, entre paños intermedios y perimetrales, como así también las juntas entre porcellanatos cerámicos aconsejados por el fabricante. No realizar colocaciones sobre hormigón sujeto a fuertes movimientos diferidos y/o sin haber verificado que esté libre de líquido desencofrante. Sobre parámetros tradicionales (revoque de morteros de cemento, cemento, cal, etc.) asegurarse que hayan secado y fraguado lo suficiente. Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol Poce-llanato Interior no deben ser mojados por espacio de 48 horas posteriores a su aplicación, deben estar protegidos del congelamiento y del sol enérgico por espacio de 7 días al menos luego de su colocación. Presionar bien cada revestimiento golpeando con mazo de goma para lograr una buena adherencia. Controlar a distintos intervalos de tiempo, durante la colocación, la correcta cobertura del adhesivo sobre el reverso de la placa.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto

puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

