



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Klaukol® Leveling Mortar

Mortero para nivelar carpetas de base.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mortero predosificado de base cementicia diseñado con microfibras en su composición que reducen los cuadros de fisuración por retracción, ideal para nivelar carpetas de base y revestimientos verticales, puede ser aplicado con llana metálica, posee excelente nivelación y alta resistencia mecánica. Indicado para espesores de 2 a 10mm.

## USOS

- **Nivelación de superficies:** Ideal para igualar pisos de concreto o carpetas antes de instalar los revestimientos.
- **Reparación de imperfecciones:** Rellena grietas, agujeros y otros defectos en superficies.
- **Ajuste de pendientes:** Utilizado en áreas donde se requiere un drenaje adecuado, como en baños o terrazas.
- **Base para pisos flotantes:** Proporciona una base uniforme para la instalación de pisos de madera o laminados.
- **Instalación de azulejos:** Facilita la colocación de cerámicas al crear una superficie plana.
- **Proyectos de renovación:** Perfecto para preparar superficies en reformas de viviendas.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente Nivelación
- Alta Resistencia Mecánica
- Para espesores de 2 a 10 mm

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	bolsas de 20Kg.
Vida en el recipiente	12 meses a partir de su fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas

## INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	Por cada bolsa de Klaukol® Nivelador se requiere entre 3.5 a 4.5 litros.
<b>Tiempo de Aplicación</b>	Se realizará la colocación de revestimientos y puesta en servicio para: - Reparaciones pequeñas: 12 hs - Reparaciones medianas: 24 hs - Reparaciones grandes y recapados: 72 hs

### NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

### USOS

Es importante proteger del sol pleno, el viento y realizar el curado correspondiente.

A las 24 horas, adquiere una resistencia mínima para un tránsito liviano. Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

### ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

#### ADVERTENCIA

Klaukol® Leveling Mortar Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias.

#### PREVENCIÓN

Usar guantes de nitrilo con soporte textil, ropa de trabajo manga larga, gafas protectoras para la preparación y utilización del producto final.

Respirador antipartículas para la preparación del producto.

#### EN CASO DE INGESTIÓN

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua, no inducir al vómito. Acudir inmediatamente al hospital, llevar el envase del producto o la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) al médico.

#### EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL

Retirar la ropa contaminada. Lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón, y enjuagar con abundante agua. Un contacto prolongado puede causar irritación, en este caso, concurrir al médico.

#### EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados, moviendo los ojos en todas las direcciones eliminando el producto. Concurrir al oftalmólogo.

#### EN CASO DE INHALACIÓN

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

#### PREPARACION DEL SUSTRATO

Asegurarse de que el sustrato esté libre de polvo, charcos de agua, residuos o cualquier agente que pue-

da condicionar la correcta aplicación del producto.

#### MEZCLADO

Se prepara en un balde de albañil colocando primero el agua y luego el polvo.

Por cada bolsa de Klaukol Nivelador se requiere entre 3.5 a 4.5 litros, mezclar hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.

#### APLICACIÓN

Klaukol Nivelador puede ser aplicado con llana metálica.

Coloque el mortero sobre la superficie a nivelar y extienda el producto con la llana metálica del lado liso. Utilice guías y una regla de aluminio para nivelar la superficie.

Previamente, aplique el puente de adherencia Hormifix. El rendimiento de Klaukol Nivelador es de 1.7 kg/m<sup>2</sup>/mm de espesor. Puede aplicarse en espesores de 2 mm hasta 10 mm en una sola capa, superior a eso, es necesario realizar la aplicación en varias capas. Para espesores mayores a 2 cm, es recomendable incorporar áridos. Consulte con el departamento técnico.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Sustancias o preparado: No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua. Eliminar conforme a la regulación nacional. Envases contaminados: Eliminar según disposiciones locales .

### RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar

de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**SIKA PARAGUAY S.A.**

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.  
Asunción – Paraguay  
Tel./Fax.: +595-21-289-6000  
pry.sika.com

**Hoja De Datos Del Producto**  
Klaukol® Leveling Mortar  
Noviembre 2024, Versión 01.02  
020815030010000507

KlaukolLevelingMortar-es-PY-(11-2024)-1-2.pdf

