

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor®-363

RECUBRIMIENTO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN POLIURETANO DE ACABADO SEMI MATE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor®-363 es un recubrimiento de dos (2) componentes, con base en resinas de poliuretano con acabado semimate de buena resistencia al rayado, insensible a los rayos UV.

USOS

Sikafloor®-363 puede ser usado sólo por profesionales experimentados.

- Como piso industrial para tráfico liviano a medio en: bodegas, escaleras, laboratorios, oficinas, salas de exhibición, almacenes y estacionamientos.
- Como capa de sello de color para los estacionamientos cubiertos con sistema de poliúrea Sikalastic-8850 y Sikalastic 851R.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Acabado antipolvo de fácil limpieza
- Resistencia a los rayos ultravioleta
- Resistente a la abrasión
- Estabilidad de color
- Variedad de colores

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad de 4,5 kg (Comp. A=3,75 kg Comp. B=0,75 kg)
Vida en el recipiente	4.5 kg a 20°C = 2 horas aprox.
Condiciones de Almacenamiento	Doce (12) meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Apariencia / Color	Gris (7035), Amarillo (1002), Marfil (1015)
Contenido de sólidos en volumen	Aprox. 64%
Resistencia a la Abrasión	0,03 g (abrasión Taber, disco CS10) 550 ciclos. Límites: Condiciones de la base
Proporción de la Mezcla	A:B= 5:1 (en peso) A:B= 4:1 (en volumen)
Consumo	Aprox. 0,2 a 0,25kg/m ² de Sikafloor®-363 por capa aplicada en un espesor de película seca de 4-5 mils.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

Cuando existe presión negativa en el soporte se puede reducir la adherencia del piso polimérico o producir burbujas después de la aplicación (Consultar al departamento técnico).

Proteger de la lluvia después de aplicado durante al menos 6 horas.

Entre lote y lote se puede presentar ligera variación del color. Solicite la cantidad total de **Sikafloor®-363** que vaya a requerir en su aplicación. Para la última capa verifique que todo el producto sea del mismo lote para garantizar homogeneidad en el color.

Antes de la aplicación del piso de acabado, se debe tener certeza de las condiciones del sustrato efectuando la evaluación correspondiente (formulario de diagnóstico de pisos industriales).

En la colocación de pisos poliméricos se debe tener cuidado en respetar las juntas existentes en el soporte.

En la colocación de pisos poliméricos se deberá tener en consideración la existencia de barreras de vapor en el soporte y niveles freáticos en el terreno.

Es de responsabilidad del cliente la condición anómala que se presente bajo el soporte mismo, que afecte la correcta aplicación del **Sikafloor®-363**.

El componente A deberá homogenizarse antes de su uso.

El **Sikafloor®-363** contiene vapores que pueden irritar los ojos, las vías respiratorias y la piel; pueden causar reacciones alérgicas.

Evitar inhalar los vapores durante la aplicación y el secado; proveer una ventilación adecuada para la aplicación de **Sikafloor®-363** en recintos cerrados.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

CODIGOS R/S

Comp. A R: 10/14/22 S: 16/18/21/30
Comp. B R: 10/14/22 S: 16/18/21/30

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación, aplicar en lugares ventilados. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca (humedad <4%), sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otra sustancia extraña que pueda afectar la adherencia del recubrimiento. La base del concreto debe tener una edad mínima de 28 días. Cuando se requiera por premura del tiempo ejecutar la aplicación de los pisos de poliuretano o epóxicos sobre sustratos jóvenes (Concreto de edad menor a 28 días) se puede aplicar el sistema Sikafloor-EpoCem (ver hoja técnica del sistema), el cual permite colocar un revestimiento de acabado aún cuando el concreto tiene una edad menor a 28 días.

MEZCLADO

Preparación del producto

Homogenizar el componente A en su empaque con un taladro de bajas revoluciones (max 400 rpm). Verter el componente B sobre el componente A y mezclar a bajas revoluciones por 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y de color uniforme.

APLICACIÓN

El **Sikafloor®-363** se aplica con rodillo piel de carnero pelo corto. La segunda capa se aplicará transcurridas 6 horas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie las herramientas con Sika Ajustador Uretano mientras el producto aún esté fresco.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pu-

diera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor®-363
Febrero 2022, Versión 01.02
020812050030000004

Sikafloor-363-es-PY-(02-2022)-1-2.pdf

