



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Tex-75

Malla no tejida de poliéster para refuerzo de membranas líquidas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Tex 75 es una malla no tejida, fabricada a partir de filamentos continuos de poliéster al 100%, no reticulados, unidos mecánicamente por agujas, sin resinas ni colas, para refuerzo de membranas líquidas Sikacryl® Plus, Impacril® e Impacril® Premium.

USOS

Sika® Tex 75 se utiliza como material de refuerzo de impermeabilizaciones de techos ejecutadas con productos líquidos, aplicados "in situ", tales como son los Sistemas Sikacryl® Plus, Impacril® e Impacril® Premium.

- Para refuerzos de puntos singulares: detalles, uniones, encuentros, drenajes, entre materiales de distinta naturaleza, etc.
- Para ser colocado como refuerzo en superficie completa para obtener esquema de mayor vida útil o donde el sustrato lo necesite.
- Para puenteo de fisuras y grietas.
- Para reparación de antiguas impermeabilizaciones.
- Para sustratos con alto grado de movimiento.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sika® Tex 75 posee las siguientes ventajas:

- Alta impregnabilidad.
- No es degradable.
- No corta, ni pica al manipularlo.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil de instalar y listo para usar.
- Alta durabilidad.
- Aporta resistencia mecánica a la tracción y a la perforación por punzonado.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollo de 200 m2. Ancho: 1 m. Largo: 200 m.
Vida en el recipiente	24 meses a partir de su fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Bajo techo, en lugar seco y fresco, a temperaturas entre + 5°C y + 40°C.
Apariencia / Color	Tela delgada, color blanca.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Consumo:
1,1m²/m².
Considerar incremento de metraje por desperdicios y solapes.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Resistencia a tracción:

- Longitudinal: ≥ 20 kgf
- Transversal: ≥ 12 kgf

Elongación:

- Longitudinal: 40 - 70 %
- Transversal: 50 - 80 %

Masa por unidad de área:

75 gr/m² \pm 4 gr/m².

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia y seca. El sustrato debe ser impregnado con la membrana impermeable a utilizar.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sobre el producto impermeabilizante fresco se aplica Sika® Tex 75 desenrollándolo directamente hasta completar el área a impermeabilizar.

De ser necesario hacer uniones longitudinales, se deberá solapar montando la parte superior mínimo 10 cm.

Posteriormente continuar con el procedimiento indicado según instrucciones del producto utilizado.

Ante cualquier duda, consultar con el Dpto. Técnico de Sika.

RESTRICCIONES LOCALES

SIKA PARAGUAY S.A.

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

Avenida Artigas 3583 casi Seto
Asunción - Paraguay
Tel / Fax.: +595 21-289-6000
prv.sika.com

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Hoja De Datos Del Producto

Sika® Tex-75

Mayo 2022, Versión 01.02

020915952000000019