



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1-4 mm

PASTINA IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS PARA EL TOMADO DE JUNTAS DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE TODO TIPO, RECOMENDADO PARA JUNTAS DE 1 A 4 MM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Se trata de un mortero en polvo basado en cementos áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales, que producen en el mortero la virtud de mejorar la relación agua-cemento y provocar plasticidad y penetración. Su innovadora fórmula posibilita su fácil mezclado y extensión, ya que es más liviana que las pastinas comunes. Este producto por poseer aditivos fungicidas, reduce la formación de esporas fungicidas del tipo penicillium, aureobasidium y arpegilus, otorgando un plus protector altamente eficaz contra hongos y levaduras reduciendo el deterioro estético a largo plazo.

USOS

- Tomado de juntas de pisos y revestimientos cerámicos.
- graníticos y calcáreos de todo tipo.
- Interior y Exterior Baños,
- balcones y terrazas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Impermeable
- Antihongos

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Caja de 1 - 5 Kg
Apariencia / Color	Polvo coloreado
Vida en el recipiente	12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado.
Condiciones de Almacenamiento	conservarlo en un lugar cubierto, seco y ventilado.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Tipo de Revestimiento	Formato cm	Espesor en mm	Junta en mm	Consumo kg/m ²
	Mosaico Veneciano	2x2	4	3	2,100
		5x5	4	3	0,900
	Gres cerámico	10x10	6	3	0,400
		8x16	6	3	0,400
	Azulejos	15x15	4	3	0,200
		20x20	8	3	0,400
	Cerámica Esmaltada	30x30	8	4	0,400
		40x40	8	4	0,300

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No utilizar si la junta supera los 4 mm de espesor.
- No aplicar si la temperatura es inferior a 4°C.
- Como junta de dilatación o juntas sujetas a movimiento usar selladores a base de siliconas
- Para el tomado de juntas con resistencia acida usar juntas Epoxi.
- Con Revestimientos adheridos con mortero tradicional de obra, el tomado de junta solamente podrá realizarse cuando el mortero se encuentre seco (mínimo 10 días).
- Con estos morteros se corre el riesgo de la aparición de eflorescencia o decoloración de la junta, motivado por la aparición de sales en la superficie. Si llega a ocurrir esto puede ser solucionado con un lavado de una solución de ácido muriático y agua en una relación 1:5. Cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si el soporte se encuentra seco, humedecer uniformemente las juntas, teniendo presente que demasiada humedad o temperaturas inferiores a 5°C pueden causar irregularidades en la aplicación. En el caso de revestimientos cerámicos no esmaltados, es aconsejable extender una capa una de cera en la pasta sobre estas o proteger con cinta de en mascarar, antes de comenzar el rejuntado. Esto crea una pátina en la superficie que facilita la limpieza. Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, para facilitar la adhesión del mortero toma junta

MEZCLADO

Colocar el agua en el balde de albañil y posteriormen-

te el mortero para el tomado de juntas. Usar 1 parte de agua en 2.5 partes de pastina y mezclar hasta obtener una pasta.

APLICACIÓN

Aplicarla distribuyendo con espátula o llana de caucho presionando sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro húmedo. Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad (la pasta se vuelve opaca), para proceder a limpiar la superficie con una esponja medianamente dura y ligeramente mojada. (ver cuadro de consumo).

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Para el Rellenado de Juntas:

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si el soporte se encuentra seco, humedecer uniformemente las juntas, teniendo presente que demasiada humedad o temperaturas inferiores a 5°C pueden causar irregularidades en la aplicación. En el caso de revestimientos cerámicos no esmaltados, es aconsejable extender una capa una de cera en la pasta sobre estas o proteger con cinta de en mascarar, antes de comenzar el rejuntado. Esto crea una pátina en la superficie que facilita la limpieza. Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, para facilitar la adhesión del mortero toma junta.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los restos gruesos de producto que queden sobre las piezas cerámicas deben ser retirados con la espátula inmediatamente después de haber rellenado las juntas. El velo superficial de producto que queda luego de quitar los restos gruesos puede ser limpiado con un paño húmedo dentro de las 24 horas colocada la pastina.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgo.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

Klaukul Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm
Octubre 2024, Versión 01.01
021720100000000006

