

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTop® Seal-107 Flex

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE MUY FLEXIBLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaTop® Seal-107 Flex es un revestimiento impermeable, muy flexible, no tóxico, de 2 componentes, a base de cemento modificado con polímeros.

USOS

Para impermeabilizar y prevenir filtraciones a presión de agua positiva o negativa en exteriores o interiores, sobre hormigón, morteros y mampostería en:

- Tanques de agua potable.
- Subsuelos.
- Muros de contención y submuraciones.
- Fosos de ascensor.
- Piscinas y estanques.
- Cubiertas con agua.
- Ducheros.
- Pequeños techos planos.

Para proteger piezas estructurales de hormigón armado ante la carbonatación.

Para sellar fisuras con bajo movimiento y de ancho menor a 2 mm.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente impermeabilidad aun bajo presión de agua ya sea positiva (contenedores de agua) o negativa (subsuelos).
- Muy flexible lo que le permite absorber algunos movimientos del soporte.
- No es tóxico. Apto para contacto con agua potable.
- Buenas resistencias mecánicas.
- Resistente a la abrasión.
- No es barrera de vapor (Permeable al vapor de agua)
- Ayuda a reducir la carbonatación (2 mm de SikaTop® Seal-107 Flex equivalen a 20 mm de mortero común).
- Mínima retracción.
- No ataca a las armaduras ni elementos metálicos.
- Pintable con pinturas al agua.
- Alta adherencia sobre soportes porosos húmedos.
- Fácil mezclado.
- Fácil colocación, excelente trabajabilidad.
- Aplicable a llana o pinceleta.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Juego predosificado de 25 kg (componente A: 5 kg + componente B: 20 kg)
Apariencia / Color	Componente A: Líquido / Blanco lechoso. Componente B: Polvo / Gris.
Conservación	Componente A: 1 año Componente B: 6 meses A partir de la fecha de fabricación. Nota Importante: El producto se entrega en juegos predosificados por lo que el vencimiento de uno de los componentes determina el vencimiento del conjunto.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenados en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
Densidad	Endurecido: ~ 2 kg/l. de mortero fresco.

Fuerza de adherencia en tracción	Adherencia al hormigón (Pull off) $\geq 0,95$ N/mm ²		
Absorción de Agua	Relativa $\leq 5\%$ Absoluta $\leq 0,1$ g/(dm ³ x min ^{1/2})		
Consumo	Aproximadamente 2 kg/m ² para una capa de 1 milímetro de espesor.		
	Presión Positiva		
	Presión M.C.A	Espesor (mm)	Consumo kg/m²
	1	1	2
	2	1,5	3
	3	2	4
	4	2,5	5
	5	3	6
	6	3,5	7
	Presión Negativa		
	Presión M.C.A.	Espesor (mm)	Consumo Kg/m²
	1	2	4
	2	2,5	5
	3	3	6
	4	3,5	7
	5	4	8
	6	4,5	9
	* m.c.a. = metros de columna de agua. El consumo total depende del tipo y rugosidad del sustrato y de la presión de agua existente.		
Espesor de Capa	Mínimo 1mm Máximo 2mm		
Temperatura Ambiente	Mínima +8°C		
Temperatura del Soporte	Mínima +8°C		
Vida de la mezcla	A 20°C ~ 30 minutos.		

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Los soportes deben ser firmes y planos (con el mínimo de irregularidades para asegurar una mejor aplicación y evitar un consumo excesivo). Deben estar limpios, libres de polvo, partes sueltas disgregables o desprendibles, pinturas, óxido, grasa, aceite y cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia propia del SikaTop® Seal-107 Flex.

En el encuentro de planos (horizontal - vertical / vertical - vertical) que formen ángulos vivos cóncavos o convexos, éstos deben estar redondeados.

En caso que la superficie este deteriorada o irregular, proceder a su reparación con los morteros Graut In, SikaTop® o Sika MonoTop® o con mortero de arena y Pórtland con adición de hidrófugo Sika®-1o Vedacol. Para limpiar los soportes se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.

Si se requiere redondear ángulos vivos esto deberá hacerse con mortero de arena y Pórtland.

Previo a la aplicación de SikaTop® Seal-107 Flex debe humedecerse el soporte (sin dejar agua libre en la superficie).

MEZCLADO

El mezclado se puede realizar a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400 a 600 rpm). El tiempo

de mezclado será de aproximadamente 3 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea y plástica, sin grumos ni partículas de polvo secas, con la consistencia adecuada a la forma de aplicación elegida. No excederse en el tiempo de mezclado a efectos de evitar excesiva incorporación de aire.

Para aplicación con pinceleta: Colocar el total del componente A (líquido) en un recipiente adecuado para mezclar. Agregar lentamente a modo de llovizna la cantidad de componente B (polvo) adecuada a la consistencia requerida para la aplicación. Al mismo tiempo mezclar de la forma y durante el tiempo indicado.

Para aplicación con llana: Colocar 80% del componente A (líquido) en un recipiente adecuado para mezclar. Agregar el componente B (polvo) lentamente a modo de llovizna. Al mismo tiempo mezclar de la forma y durante el tiempo arriba indicados. Se puede ajustar la consistencia a la deseada agregando parte o el resto del componente A.

Una vez mezclado el producto permanece aplicable durante unos 30 minutos por lo cual se recomienda no mezclar mas cantidad que la que pueda aplicar en ese lapso.

APLICACIÓN

Las capas se aplicarán cruzadas (tanto en aplicación a

pinceleta como a llana).

La aplicación se hará emparejando cuidadosamente y evitando dejar poros.

En la aplicación con llana (recomendada en los casos de mayor presión o filtraciones fuertes) se deberá asegurar una buena compactación del material y una prolija terminación, luego de aplicar se lo debe planchar a modo de enduido para obtener una superficie lisa tipo "lustrado" con lo cual se logrará una superficie sin poros.

Se debe esperar el secado de la capa aplicada (mínimo 3 horas) antes de aplicar la siguiente para evitar arrastres de material.

Aplicar en una sucesión de capas. No se debe superar el espesor de 2 mm en una sola capa.

En los encuentros de planos (previamente redondeados) se recomienda colocar Tramafix como refuerzo en una banda de 30 a 40 centímetros de ancho. En éstos casos la aplicación se realizará a llana en dos capas como mínimo, colocando Tramafix sobre la primera capa fresca embebiéndolo totalmente. Aplicar la segunda capa una vez que esté suficientemente endurecida la primera.

TRATAMIENTO DE CURADO

Curado:

Todas las obras realizadas con morteros cementicios deben ser curadas y protegidas del secado prematuro por la acción directa del sol, altas temperaturas, viento o corrientes de aire importantes. Para el curado se puede proceder a humedecer mediante llovizna fina o aplicar el agente formador de membrana de curado Antisol®.

Temperatura mínima de curado 5 °C.

Habilitación:

En general se deberá esperar 48 a 72 horas luego de aplicada la última capa para habilitar, espera necesaria para que el producto desarrolle las resistencias suficientes.

En caso de aplicarse en tanques o depósitos de agua potable, una vez endurecido el producto, lavar con abundante agua limpia, restregando con cepillo de dureza media, enjuagar convenientemente, dejar secar la superficie tratada y mantenerla seca 24 horas como mínimo antes de su puesta en servicio.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse con agua antes que el producto comience a endurecer, una vez endurecido sólo se quita por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- Si se aplica sobre una superficie transitable se recomienda protegerlo con una carpeta de mortero.
- Las superficies tratadas con SikaTop® Seal-107 Flex pueden pintarse, excepto cuando el curado se haya realizado con Antisol®.
- El SikaTop® Seal-107 Flex puede ser afectado por las sustancias químicas que atacan a los cementos por lo cual debe ser protegido adecuadamente de ese tipo de ataques.
- Al aplicar SikaTop® Seal-107 Flex en estanques o depósitos de agua, deberá lavarse la superficie con abundante agua una vez endurecido el producto antes del llenado.
- No aplicar el producto si se esperan lluvias.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533
Asunción – Paraguay
Tel. /Fax.: +595 21 289 6000
www.sika.com.py

Hoja De Datos Del Producto
SikaTop® Seal-107 Flex
Septiembre 2019, Versión 01.01
020701010020000055

SikaTopSeal-107Flex-es-PY-(09-2019)-1-1.pdf

